





Proprietà del materiale Tipo Standard R

- Tutti i profili in acciaio di qualità S235 JR
- Elevata precisione di lavorazione
- Superficie lucidata
- Bordi sbavati
- Profilo in versione laminata a freddo, non bordato
- Lunghezza massima di produzione: 12m

Disegno tecnico Standard R



Profilo in versione laminata a freddo, non bordato



Momento torcente **Standard R**

Numero Articolo	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	e _y cm	L _{max} in m
113.006.000	14,3	18,20	49,70	12,40	496,30	69,90	1,60	12

m = Massa, **A** = Superficie, **I_x** = momento d'inerzia, **W_x** = Momento torcente, **I_y** = momento d'inerzia, **W_y** = Momento torcente, **e_y** = distanza asse Y, **L_{max}** = Lunghezza massima