





Proprietà del materiale Tipo Standard X

- Tutti i profili in acciaio di qualità S235 JR
- Elevata precisione di lavorazione
- Superficie lucidata
- Bordi sbavati
- Profilo in versione laminata a freddo, bordato
- Massima lunghezza di produzione : 6m

Disegno tecnico Standard X



Profilo in versione laminata a freddo, bordato



Momento torcente **Standard X**

Numero Articolo	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	e _y cm	L _{max} in m
113.005.000	24,1	30,70	126,10	24,60	1.626,80	162,70	1,90	6

m = Massa, **A** = Superficie, **I_x** = momento d'inerzia, **W_x** = Momento torcente, **I_y** = momento d'inerzia, **W_y** = Momento torcente, **e_y** = distanza asse Y, **L_{max}** = Lunghezza massima